



A80

C1

VERSION: 170315
Page: 1/3

SPUITPAMUUR

DEFINITIE

A80 is een polyester spuitplamuur speciaal ontwikkeld voor plaatwerken. **A80** heeft een goede schuurbaarheid, is sneldrogend en trekt gemakkelijk strak.. Hoge laagdiktes zijn mogelijk zonder vorming van "zakkers".

Één van de opmerkelijke eigenschappen is het hoge vulvermogen, die het mogelijk maakt om kleine oneffenheden eenvoudig dicht te spuiten. Daardoor zeer geschikt voor bijvoorbeeld hagelschades.

A80 kan worden aangebracht op blank staal, cataforese, epoxy primers of originele laklagen. **NIET** aanbrengen over aluminium of verzinkt plaatwerk, thermoplastische acrylaatlakken, wash primers of nitrosynthetische lakken. In deze situaties wordt geadviseerd eerst een epoxy primer op te brengen.

A80 mag alleen verdund worden met een speciale plamuurverdunner van roberlo. [max 5%]

A80 moet na het schuren en voor het spuiten van de primer eerst infrarood gedroogd worden (10 min) of afgestookt worden in de spuitcabine. (15 min op 40 graden)
Dit is belangrijk om eventuele vocht welke in de spuitplamuur is opgenomen kan uitdampen.

Spuitplamuur is van nature zeer hygroscopisch en houdt namelijk zeer gemakkelijk vocht vast welke later problemen kan veroorzaken na het aflakken. (blistering, onthechting)

A80 moet worden afgewerkt met een geschikte primer filler (Versis, Multyfiller Grip, ...), alvorens af te lakken met een topcoat om onthechting en blistering te voorkomen.

FYSISCH EIGENSCHAPPEN

Basis:	Onverzadigd polyester	
Kleur:	Grijs	
Soortelijk gewicht:	1,5 kg/l	bij 20°C
Droge laagdikte:	400 micron	bij 2 lagen
Vos:	462 g/l	A80
	191 g/l	Gemengd product
Vaste stofgehalte:	87 %	Gemengd product
Rendement:	4 m²/l	400 micron

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

61345 A80 SPUITPLAMUUR VERHARDER VLOEIBAAR 50ML
87363 A80 SPUITPLAMUURVERDUNNER 1L

VOORBEREIDING ONDERGROND

SYSTEEM		Epoxy Primer	OEM COAT	Cataforese
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

MENGVERHOUDING

A80		
Vloeibare harder voor polyester	100:5 volume 100:3 gewicht	15' bij 20°C

APPLICATIE METHODE

	 mm	 bar	 cm		
	2.0 - 2.5	3	15 - 20	2	5' 20°C
 HVLP	2.0 - 2.5	2	10	2	

DROOGTIJDEN

20° C

				
	20'	60'	3 H	3 H

60° C

		
	25'	25'

IR - OC

	LAMP DISTANCE	FLASH OFF	FULL BAKE
	80 cm	--	5'-6'

SCHUREN

	 slag roterend		
Eerste stap	5mm	P180	P180
Laatste stap		P240	P240

GEREEDSCHAP REINIGING

Onmiddellijk na applicatie alle gereedschappen reinigen met een schone thinner vóórdat potlife verstreken is.

VEILIGHEID

Raadpleeg instructie op het etiket. Voor méér informatie lees het Safety Data Sheet SDS 315/EN. In overeenstemming met de nationale reglementen voor Gezondheid en Veiligheid op de werkplek en het verantwoord verwerken van Afvalstromen.

OPSLAG

Product opslaan in een droge, koele ruimte en verwijderd houden van direct zonlicht. Bewaren tussen +5°C and +30°C.

GARANTIE

In ongeopende, originele verpakking tot één jaar na productiedatum.

For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical Department.
ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product.