



KRONOX 510

E64VERSION: 180706
Page: 1/3

UHS CLEAR COAT

OMSCHRIJVING

KRONOX 510 is een high solid blanke lak welke zeer gemakkelijk te verspuiten is. Kronox 510 heeft de mogelijkheid om op gemakkelijke wijze de gewenste laagdikte te krijgen ook op verticale delen. Door het hoge vaste stoffen gehalte en hoge viscositeit word een hoge dekkraft verkregen en gering risico op het spuiten van zakkers. Het verkegen eindresultaat is een blanke laklaag met excellente glans, vloeiing en hardheid.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Basis:	Acrylic 2K
Kleur:	Kleurloos helder
Specifiek gewicht:	1,0 kg/l bij 20°C
Viscositeit CF/4:	19" bij 20°C
Droge laagdikte:	50-60 microns (2 lagen)
Verbruik:	9 m ² /l
Vast stoffen gehalte:	63 % Kronox 510
	62 % Applicatie (100:50 vol)
	59 % Applicatie (100:50:5 vol)
VOC:	380 g/l Applicatie (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB (d)(420)(380)
	407 g/l Applicatie (100:50:5 vol) 2004/42/EC - IIB (d)(420)(407)

BIJPRODUCTEN

KX44 Verharder traag	S322 Verdunning standaard
KX45 Verhardener standaard	S324 Verdunner traag
KX46 Verhardener snel	

			
T° (°C)	<i>Veerharder</i>	<i>Verharder</i>	<i>Verdunning Optioneel</i>
< 18	KX46	KX45-KX46	S322
18 - 25	KX45- KX46	KX44-KX45	S322
> 25	KX44-KX45	KX44	S324


VOORBEREIDING

Breng **KRONOX 510** aan over de basecoat na de flash off tijd die aanbevolen is door de fabrikant.

MENGVERHOUDINGEN

Kronox 510	A · B · C			
			20°C	
KX44	100:50:0-5 volume 100:52:0-4 weight	2 : 1	19" F/4	1,5-2 h
KX45				1,5-2 h
KX46				1-1,5 h

APPLICATIE

					
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	2	5'-10'
	1,3-1,4	4	15 - 20		
	1,2-1,4	2	10		

DROOG TIJDEN

20° C

					
KX44	45'	4h	6h	8h	24h
KX45	40'	3h	5h	6h	24h
KX46	35'	3h	4h	5h	24h

60°C*

	
KX44	20'
KX45	20'
KX46	15'

Infrarood

	FLASH OFF	FULL BAKE
LIGHT	5'	10'
DARK	4'	8'
METALLIC	5'	10'

(*) Wacht 10-15 minuten voor stoken op 60 graden
Langer wachten tussen de 2 lagen bevordert het eindresultaat
Advies is 5 a 10 minuten uitdamp tijd afhankelijk van de laagdikte van de eerste laag.

OPMERKINGEN

Vocht beïnvloed de grondstoffen van de blanke lak en daarom moeten alle applicatie gereedschappen absoluut droog zijn. Sluit de bus met verharder onmiddellijk na gebruik.

Als de relatieve vochtigheid hoger is dan 70% en/of de temperatuur lager is dan +10°C wordt het aanbevolen te drogen middels stoken op 60°C.

REINIGEN GEREEDSCHAPPEN

Gebruik een reinigingsthinner voordat de potlife verstreken is.

VEILIGHEID

Volg de aanwijzingen op de product label. Voor meer informatie raadpleeg het product veiligheidsblad. Respecteer de richtlijnen van de overheid betreffende volksgezondheid, milieu en afval verwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats en vermijd blootstelling van direct zonlicht. Opslagtemperatuur moet tussen +5°C and +30°C liggen.

GARANTIE

Ongeopende verpakkingen 1 jaar na productiedatum.

Voor technische informatie contacteer onze Klantenservice.
ROBERLO SA accepteert geen aansprakelijkheid bij het niet navolgen van de gebruiksvoorschriften of verkeerd gebruik van dit product.