

SINT 700-G

1K hoogglans 1K Alkydlak

PRODUCTEN

Gepigmenteerde basis	DISOLAC	20
Binder	SINT 700-G	80
Verdunner	SOLV SYNTHETIC 3	0-30%

BESCHRIJVING EN EIGENSCHAPPEN

- Hoogglans
- Hoge duurzaamheid
- Snel drogend.
- Voor industrieel gebruik.
- Hoge chemische bestendigheid tegen motorolie, diesel, geosmotiseerd water, zwavelzuurhoudende, natriumhydroxidehoudende en zoutzuurhoudende stoffen.

EIGENSCHAPPEN VAN SINT 700-G

Uiterlijk	Glad	
Glansgraad	>92 at 60°, 90% at 20°	
Soortelijk gewicht van de binder	1,0 kg/l at 20°C	
Vaste stof (binder)	39-44 % (gewicht)	36-40% (volume)
Vaste stof klaar voor gebruik (zonder verdunning)	42-50 % (gewicht)	40-46 % (volume)
VOC klaar voor gebruik (zonder verdunning)	> 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(i)(500)	
Droge laagdikte	40-50 microns (2 lagen)	
Theoretische opbrengst 1 µm per liter binder	360-400 m²/l	
Theoretische opbrengst 1 µm per liter gemengd zonder verdunning	400-460 m²/l	

ONDERGROND EN VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

	SCHOONMAAK	SCHUREN	LAATSTE SCHOONMAAK
Oude lakken	DA93	P360/400	DA93
Kunststof Plastic	--	--	--
Staal	--	--	--
Gegalvaniseerd staal	--	--	--
Aluminium	--	--	--
PRIMERS			
Primanyl 5011	DA93	---	---
Primapox 6021	DA93	Optioneel (P320)	DA93
Primapox 6041	DA93	Optioneel (P320)	DA93
Primapur 9051	DA93	Optioneel (P320)	DA93

Raadpleeg voor andere soorten ondergronden de Technische Dienst (SAT)

TOEPASSING

	KLEINE OPPERVLAKTE		GROTE OPPERVLAKTE	
T(°C)	Verharder	Verdunner	Verharder	Verdunner
18-25	---	SOLV SYNTHETIC 3	---	SOLV SYNTHETIC 3
>25	---	SOLV SYNTHETIC 3	---	SOLV SYNTHETIC 3

	Mixing ratio Disolac+/Binder (in gewicht)	20/80	
	Mixing ratio Verharder (in volume)	Gepigmenteerde	Binder
		--	--
	Electrostatistische toepassing (in volume)		

	Toepassing	% verdunner (Vol.)	Viscositeit (20°C) COPA FORD 4	Druk (BAR)	Productdruk (BAR)	Nozzle (mm)	Aantal lagen x µm droog	Flash off (min)
	Bovenbeker spuitpistool	20-30%	20-23"	2-3	---	1.3-1.5	2 x 25	10'
	Kwast	--	110-130"	--	---	--	--	--

Als de toepassing het gebruik van een additief vereist, moet hiermee rekening worden gehouden bij de toevoeging van de verdunning.

DROGEN

 TEMPERATUUR	 BEHANDELING	DOOR GEDROOGD
20° C	2h-2,5h	24h

Het product bereikt zijn maximale prestatie na 15 dagen drogen in open lucht (omgevingstemperatuur 18-22°C) of in een kortere tijd bij een hogere temperatuur.
Ovenuitharding wordt niet aanbevolen.

AANVULLEND ADDITIEVEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

SITUATIE	ADDITIEF	BESCHRIJVING	EFFECT
Kraters	Anti-Siliconen	Hechtingverbetering bij siliconen geïnfecteerde objecten.	Antikrater .
Weerbestendige UV filters	UV Additive	Bescherming van de kleur tegen vertering (verkrijten).	Verhoogt de duurzaamheid van de coatingfilm.
Overspraygevoeligheid/ Te snel drogen van de film	Flow Additive	Verbeterd de applicatie bij grote objecten of bij droge omstandigheden.	Houdt de film langer open, vloeit langer uit
Ontvetten	D226 DA93	D226 voor kunststoffen (plastics) en oppervlakken die elektrostatisch gevoelig zijn. DA93 voor vette oppervlakken.	

Raadpleeg voor gebruik en instructies van de additieven het technische gegevensblad van elk product.

VEILIGHEID

- Volg de instructies van de productlabel.
- Voor meer informatie check de Safety Data Sheet.
- Voldoet aan de landelijke wettelijke regeling voor veiligheid en gezondheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

- Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van directe blootstelling aan zonlicht.
- Bewaren tussen +5°C en +30°C.

GARANTIE

- 1 jaar in ongeopende originele verpakking.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het veiligheidsinformatieblad moet vóór gebruik worden geraadpleegd en de voorzorgsmaatregelen op de productverpakking moeten in acht worden genomen. Het correcte gebruik ervan, in overeenstemming met het doel en met inachtneming van de technische en veiligheidsgegevens, die in deze documenten worden verstrekt, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. ROBERLO S.A.U wijst elke aansprakelijkheid af voor het onjuist gebruik van een product.

De informatie in deze documentatie is gebaseerd op onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum van uitgifte. ROBERLO behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of stop te zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de update van de informatie te controleren. De nieuwste versie van dit document vervangt alle eerdere versies.

Alle clausules hierin zijn van toepassing op toekomstige wijzigingen of aanpassingen.
Neem voor aanvullende technische informatie contact op met onze klantenservice of onze technische afdeling.