

PRIMAPUR 9041

2K Acrylaat / Polyurethaan Primer Filler

PRODUCTEN

Primer	PRIMAPUR 9041
Verharder	E-9005
	E-9006
Verdunner	SOLV UNIVERSAL 5

OMSCHRIJVING

- 2K polyurethaan primer / filler voor de reparaties van voertuigen van bedrijfswagenparken
- Hoog isolerend vermogen
- Zeer goede hechting op verschillende plamuren, primers en oude laklagen (*goed gereinigd en geschuurd*)

EIGENSCHAPPEN VAN PRIMAPUR 9041

Type	2K acrylaat
Kleur	Lichtgrijs
Soortelijk gewicht	1,6 kg/l bij 20°C
Corrosie categorie systeem 6041+9041+800G (ISO 12944)	C5 Laag (120µm+40µm+50µm)

	<i>High build filler</i>	<i>Primer Surfacer</i>	<i>Nat in Nat</i>	
Droge laagdikte :	70-90 micron	50 micron	30 micron	Per laag
Vaste stoffen :	73%	64%	64%	Gemengd
VOS :	438 g/l Primapur 9041 472 g/l	535 g/l	533 g/l	Gemengd
Opbrengst :	9 - 18 m ² /l	12 -18 m ² /l	16 - 18 m ² /l	Per laag

ONDERGRONDEN EN VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVLAK

	SCHOONMAAK	SCHUREN	LAATSTE REINIGING
Oude laklagen	DA93	P240/P400	DA93
Kunststoffen	--	--	--
Staal	--	--	--
Gegalvaniseerd staal	--	--	--
Aluminium	--	--	--

MENGVERHOUDINGEN

		High build		Primer		Nat in NAT	
		Vol	Gewicht	Vol	Gewicht	Vol	Gewicht
	PRIMAPUR 9041	4	100	4	100	3	100
	Verharder	1	15	1	15	1,5	30
	SOLV UNIVERSAL 5	0 / 10%	0	1	14	-	-
	F/4 bij 20°C	50"		19"		16"	
	E-9005	20' - 40' (*)		20' - 40'		15'	
	E-9006	15' - 35' (*)		15' - 35'		10'	

(*) Potlife gegevens na toevoeging van 5% verdunning.

TOEPASSING

		<i>High build</i>	<i>Primer Surfacer</i>	<i>Nat in Nat</i>
	HVLP	1,7 - 1,9 mm	1,5 - 1,7 mm	1,3 - 1,4 mm
		2,5 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
	Lagen	2	2	1 - 2
	20°C	5'	5'	3'

DROGEN

		<i>High build</i>	<i>Primer</i>	<i>Nat in Nat</i>
	E-9005	-	-	Min 15' Max 60'
 20°C	E-9005	2 uur	1,5 uur	> 1 uur *
	E-9006	1,5 uur	1 uur	-
 60°C	E-9005	30'	30'	-
 OC - 80cm	FLASH OFF	5'	5'	-
	FULL BAKE	7'	7'	-

(*) Bij oppervlakkige onvolkomenheden kan per geval licht worden geschuurd na 15' bij 20°C.

SCHUREN

		<i>High build</i>	<i>Primer</i>	<i>Nat in Nat</i>
 ORBIT 3 - 5	Voorschuren	P360	P400	-
	Naschuren	P600	P600	SCHUURPAD MICROFINE
	Voorschuren	P600	P600	-
	Naschuren	P800	P800	P1000

GEREEDSCHAP REINIGING

- Gebruik een reinigingsverdunder voordat de verwerkingstijd is verstreken.

VEILIGHEID

- Volg de instructies van het productetiket.
- Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen.
- Voldoet aan de landelijke wettelijke regeling voor veiligheid en gezondheid op het werk en afvalverwijdering.

OPSLAG

- Bewaar het product op een geventileerde plaats ver van directe blootstelling aan zonlicht.
- Bewaren tussen +5°C en +30°C.

GARANTIE

- Een jaar in ongeopende originele verpakking.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het veiligheidsinformatieblad moet vóór gebruik worden geraadpleegd en de voorzorgswaarschuwingen op de productverpakking moeten in acht worden genomen. Het juiste gebruik ervan, in overeenstemming met het doel en met inachtneming van de technische en veiligheidsgegevens, die in deze documenten worden verstrekt, is de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. ROBERLO S.A.U wijst elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste gebruik van een product.

De informatie in deze documentatie is gebaseerd op onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum van uitgifte. ROBERLO behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of stop te zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de update van de informatie te verifiëren. De laatste versie van dit document vervangt alle voorgaande versies.

Alle clausules hierin zijn van toepassing op eventuele toekomstige wijzigingen of aanpassingen. Neem voor aanvullende technische informatie contact op met onze klantenservice of onze technische afdeling.