

Antigraffiti Additief

Antigraffiti Additief voor PU

OMSCHRIJVING EN EIGENSCHAPPEN

- Antigraffiti additief voor PU.
- Door toevoeging van het additief krijgt de lak een anti graffiti effect. Hierdoor is na uitharding het zeer eenvoudig om te reinigen.
- Hierdoor vergroot wordt het oppervlak gladder en hecht vuil of lak minder goed.

EIGENSCHAPPEN ANTIGRAFFITI ADDITIEF

Basisvorm	Vloeibaar
Kleur	Transparent
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l at 20°C
VOC gehalte	792 g/L

ONDERGRONDEN EN VOORBEREIDING

	REINIGING	SCHUREN	ONTVETTEN
Oude laklagen	DA93	P360/400	DA93
Plastic onderdelen	--	--	--
Staal	--	--	--
Gegalvaniseerd staal	--	--	--
Aluminium	--	--	--
PRIMERS			
Primanyl 5011	DA93	---	---
Primapox 6021	DA93	Optioneel (P320)	DA93
Primapur 9051	DA93	Optioneel (P320)	DA93

Voor overige ondergronden raadpleeg u technisch adviseur.

VERWERKING

	KLEINE OPPERVLAKTES		GROTE OPPERVLAKTES	
T(°C)	Hardener	Thinner	Hardener	Thinner
18-25	E9005/E9006	PU74	E9005	PU74
>25	E9005	PU74	E9005/E9003	PU74L/PU74EL

	Mengverhouding ratio Kleur en additief anti graffiti (in gewicht)	100: 5-12
---	--	-----------

KWALITEIT	KLEUR + BINDER	ANTIGRAFFITI ADDITIEF	VERHARDER	MENGVERHOUDING VOLUME (OP VERF+ADDITIEF)
PUR 800-G	100	5-12%	E-9005	3:1
ACRY-PUR 900-G	100	5-12%	E-9005	3:1
ACRY-PUR 901-G	100	5-12%	E-9005	3:1
ACRY-PUR 902-G	100	5-12%	E-9005	1,5:1
ACRY-PUR 904-G	100	5-12%	E-9005	2:1
ACRY-PUR 906-G	100	5-12%	E-9005	3:1

Door het toevoegen van het additief verandert de viscositeit. Het is daarom aan te raden om minder verdunning toe te voegen.

OPMERKINGEN

- Het is vereist om er rekening mee te houden dat de viscositeit verandert door een additief toe te voegen.
- Het is aanbevolen om het additief goed te mixen.
- Het Anti graffiti Additief gaat een chemisch proces aan met de polymeren. Om de eigenschappen te ervaren dient de lak volledig uitgehard te zijn.
- Als er een lak met een toevoeging Anti graffiti overnieuw gespoten dient te worden is het zeer belangrijk om de lak goed te schuren en te ontvetten.

VEILIGHEID

- Volg de aanwijzingen op het product label.
- Meer informatie kunt u vinden in de SDS veiligheidsbladen.
- Respecteer de richtlijnen van de overheid betreffende volksgezondheid, milieu en afvalverwerking.

OPSLAG

- Bewaar het product op een geventileerde plaats en vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
- Opslagtemperatuur +5°C en +30°C.

GARANTIE

- Ongeopende verpakkingen 1 jaar na productiedatum.

Voor technische informatie contacteer onze klantenservice.

Roberlo S.A. accepteert geen aansprakelijkheid bij het niet navolgen van de gebruiksvorschriften of verkeerd gebruik van dit product.