

OMSCHRIJVING

Met een lage VOC-emissie 2K blanke lak die gemakkelijk is aan te brengen met een hoog afwerkingsniveau. Bovendien maakt de ultrasnelle droging een optimalisatie van de faciliteiten mogelijk. Ondanks de droogsnelheid is het een geschikte blanke lak voor gedeeltelijke reparaties en voor complete voertuigen, wat in dit geval een uitstekende veelzijdigheid mogelijk maakt. Indien nodig kan het na 5 uur worden gepolijst.

FYSIEKE KARAKTERISTIEKEN

Natuur:	Acryl 2K	
Kleur:	Transparant	
Specifiek gewicht:	1,0 kg/l bij 20°C	
Viscositeit CF/4:	18-19" bij 20°C	
Droge laagdikte:	50-60 microns (2 lagen)	
Opbrengst:	9 m ² /l (50 microns)	
VOC:	410 g/l	2004/42/EC - IIB(d)(420) 410g/l
Vaste inhoud:	59 %	Applicatie

EXTRA PRODUCTEN

KX44	Trage Verharder
KX45	Standaard Verharder
KX46	Snelle Verharder

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Breng **KRONOX 620** aan op de basislaag na de tijd voor uitdampen zoals aanbevolen door de fabrikant.

		
<i>T^a</i> (°C)	<i>Verharder</i>	<i>Verharder</i>
< 18	KX46	KX46
18 – 28	KX45 - KX46	KX45 - KX44
> 28	KX44-KX45 Max. 4 onderdelen	

MIXVERHOUDINGEN

KRONOX 620				
KX44	100:50 volume	2 : 1	20°C	
KX45	100:52 gewicht		18-19"	1,5 h
KX46			F/4	1 h

APPLICATIE METHODE

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	$\frac{1}{2} + 1$ or 2	5'-10'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

DROOGTIJDEN

20° C						50° C		Korte golf IR		
									FLASH OFF	FULL BAKE
KX44	20'	1h15'	2h	2h30'	5h	KX44	15'	LICHT	4'	6'
KX45	15'	1h	2h	2h30'	5h	KX45	10'	DONKER	3'	5'
KX46	14'	45'	1h30'-1h45'	2h15'	5h	KX46	5-10'	METALLIC	4'	6'

OPMERKINGEN

Indien nodig kan de blanke lak worden gepolijst, zodra het gebied volledig is afgekoeld.
De luchtvochtigheid is van invloed op blanke lakcomponenten, dus de applicatieapparatuur moet absoluut droog zijn. Sluit de houder van de verharder direct na gebruik.
Wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 70% en / of temperaturen lager dan + 10°C, wordt aanbevolen om te drogen bij 60°C.

KRONOX 620

UHS BLANKE LAK

E33

EQUIPMENT REINIGING

Gebruik een reinigingsthinner voordat de houdbaarheid is verstreken.

VEILIGHEID

Volg de instructies van het productlabel. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Voldoet aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwijdering.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats ver van directe blootstelling aan zonlicht. Houd tussen + 5°C en + 30°C.

GARANTIE

In ongeopende originele verpakking, een jaar vanaf de productiedatum.

SUGGESTIE:

Voor complete reparaties en/of hoge temperaturen verbetert het gebruik van KX44 de toepassing en afwerking. Verwijder de afplakband vóór het droegen om te

Neem voor technische informatie contact op met onze Customer Attention Service of onze technische afdeling.

ROBERLO SA wijst elke verantwoordelijkheid af vanwege een verkeerd gebruik van het product.