

DEFINITIE

Sneldrogende 2K Ultra High Solid blanke lak met een zeer gemakkelijke applicatie die tevens een fraaie finish en glans geeft.

Door de korte droogtijden van de Kronox 620 is optimalisatie van de applicatie voor zowel gedeeltelijke als volledige reparaties mogelijk.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis:	Acrylaat 2K
Kleur:	Transparant
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l bij 20°C
Viscositeit CF/4:	18-19" bij 20°C
Droge laagdikte:	50-60 microns (2 lagen)
Opbrengst	9 m²/l (50 microns)
VOC:	410 g/l Applicatie (norm 2004/42/EC - IIB(d)(420) 410g/l)
Vaste stof:	59 % Applicatie

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

KX44 Trage verharder
KX45 Standaard verharder
KX46 Snelle verharder
GEEN VERDUNNING GEBRUIKEN !

		
<i>T^a</i> (°C)	<i>Verharder</i>	<i>Verharder</i>
< 18	KX46	KX46
18 – 28	KX45 - KX46	KX45 - KX44
> 28	KX44-KX45 Max. 4 delen	

VOORBEREIDING ONDERGROND

Breng **KRONOX 620** op de base coat aan na de door de basecoat lakfabrikant aanbevolen uitdamptijd.

MENG VERHOUDINGEN

KRONOX 620	A + B			
			20°C	
KX44	100:50 volume	2 : 1	18-19" F/4	1,5 h
KX45	100:52 Gewicht			1,5 h
KX46				1 h

TOEPASSINGSMETHODE

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	½ + 1	-
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10	2	5'-10'

DROOGTIJDEN

20° C						50° C		Korte golf IR		
									FLASH OFF	FULL BAKE
KX44	20'	1h15'	2h	2h30'	5h	KX44	15'	lichte kleur	4'	6'
KX45	15'	1h	2h	2h30'	5h	KX45	10'	donkere kleur	3'	5'
KX46	14'	45'	1h30'-1h45'	2h15'	5h	KX46	5-10'	metallic kleur	4'	6'

OPMERKINGEN

Indien nodig kan de blanke lak gepolijst worden nadat het oppervlak volledig is afgekoeld. Vochtigheid beïnvloedt de blanke lak ingrediënten dus de applicatie apparatuur moet absoluut droog zijn.

Sluit het blik verharder altijd direct na gebruik. Verharder verliest zijn werking bij vocht opname. Wanneer de luchtvochtigheid hoger is dan 70% en/of de temperatuur lager is dan +10°C dan wordt het aanbevolen om te drogen bij 50 graden.

GEREEDSCHAP REINIGING

Reinig alle gereedschappen voordat de potlife is verstreken.

VEILIGHEID

Volg de instructies van de productlabel. Voor meer informatie controleer de Safety Data Sheet. conform de landelijke wettelijke regelgeving voor veiligheid en gezondheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van directe blootstelling aan zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

GARANTIE

1 jaar in ongeopende originele verpakking.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het veiligheidsinformatieblad moet vóór gebruik worden geraadpleegd en de voorzorgsmaatregelen op de productverpakking moeten in acht worden genomen. Het correcte gebruik ervan, in overeenstemming met het doel en met inachtneming van de technische en veiligheidsgegevens, die in deze documenten worden verstrekt, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. ROBERLO S.A.U wijst elke aansprakelijkheid af voor het onjuist gebruik van een product.

De informatie in deze documentatie is gebaseerd op onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum van uitgifte. ROBERLO behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of stop te zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de update van de informatie te controleren. De nieuwste versie van dit document vervangt alle eerdere versies.

Alle clausules hierin zijn van toepassing op toekomstige wijzigingen of aanpassingen. Neem voor aanvullende technische informatie contact op met onze klantenservice of onze technische afdeling.

SUGGESTIE:

Voor complete herstellingen of bij hoge temperaturen, gebruik KX44 trage verharder voor een betere applicatie en finish. Verwijder de maskeertape voor u gaat drogen.