

SNELLE PRIMER LUCHTDROGEND UHS 6:1

DEFINITIE

2K 6:1 acrylprimer die zeer efficiënte reparaties mogelijk maakt dankzij de snelle applicatie-, droog- en schuurprocessen. Hij onderscheidt zich door zijn hoge afwerkingsniveau en door zijn veelzijdigheid in gebruik.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Grondstof: Acryl 2K
Kleur: Wit, grijs, zwart
Specifiek gewicht: 1,4 kg/l bij 20°C

	<i>High build filler</i>	<i>Primer Surfacers</i>	<i>Non sanding</i>
Droge laagdikte:	80 micron	50 micron	25 micron
VOC:	405 g/l	426 g/l	530 g/l
Opbrengst:	6 - 7 m ² /l	8 - 10 m ² /l	16 - 18 m ² /l

Per laag
Vaste Stoffen gehalte
Per laag

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

KX44 Trage verharder VOC PLUS Laag Voc Additief Traag
KX45 Standaard verharder VOC PLUS Laag Voc Additief Standaard


		
T° (°C)	Verharder	
< 18	KX45	KX45
18 - 25	KX45	KX45
> 25	KX44	KX44-KX45

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

PROCES		OEM Lakken	Kataforese*	Polyester plamuren	Staal	Elektro-verzinkt	Polyester
		High build filler					
	P240	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Primer Surfacer					
	P240 P320	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Non sanding					
	P400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) Bij kataforese kan het worden aangebracht op een niet geschuurd, ontvet oppervlak

MENGVERHOUDING

		High build filler		Primer surfacer		Non sanding	
		Vol	Gewicht	Vol	Gewicht	Vol	Gewicht
	Velox	6	100	6	100	6	100
	Verharder	1	12	1	12	1	12
	VOC PLUS Laag VOC Additief Standaard	10%	7	25%	16	40%	26
	F/4 bij 20°C	60"		30"		15"	
	20°C	15'		30'		30'	

APPLICATIE METHODE

		<i>High build filler</i>	<i>Primer surfacer</i>	<i>Non sanding</i>
	HVLP/HT	1,7 - 1,9	1,4-1,6	1,3
		1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2 - 2,2
	Coats	2	2	2
	20°C	0'	0'	0'

DROOGTIJDEN

		<i>High build filler</i>	<i>Primer surfacer</i>	<i>Non sanding</i>
 20°C	KX	-	-	15' - 60'
 20°C	KX	45' - 60'	30' - 45'	>60'

SCHUREN

		<i>High build filler</i>	<i>Primer surfacer</i>	<i>Non sanding</i>
 UITSLAG 3-5		P500	P500	SCHUURPAD MICROFINE

KLEUR TABEL

<i>Grijs-tint</i>	<i>Kleuren</i>	<i>Mengverhouding V0 / V6</i>	<i>Aanbevolen voorkleur bij aflak</i>
R1		100:0 (V0:V6)	Wit Geel Oranje
R2		95:5 (V0:V6)	Rood
R3		70:30 (V0:V6)	Groen, blauw en lichtgrijs Groen, blauw, rood en lichtgrijs metallic Geel, beige en metallic oranje
R4		40:60 (V0:V6)	Groen, blauw en donkergrijs Groen, blauw en donkergrijs metallic
R5		0:100 (V0:V6)	Zwart Zwart metallic

REINIGING VAN APPARATUUR

Reinig met een reinigingsthinner voordat de verwerkingstijd is verstreken.

VEILIGHEID

Volg de instructies van het productlabel. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Voldoet aan de landelijke wettelijke regeling voor veiligheid en gezondheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van directe blootstelling aan zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

GARANTIE

Een jaar in ongeopende originele verpakking.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het veiligheidsinformatieblad moet vóór gebruik worden geraadpleegd en de voorzorgsmaatregelen op de productverpakking moeten in acht worden genomen. Het correcte gebruik ervan, in overeenstemming met het doel ervan en met inachtneming van de technische en veiligheidsgegevens die in deze documenten worden verstrekt, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. ROBERLO S.A.U wijst elke aansprakelijkheid af voor onjuist gebruik van een product.

De informatie in deze documentatie is gebaseerd op onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum van uitgifte. ROBERLO S.A.U behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of stop te zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de update van de informatie te controleren. De nieuwste versie van dit document vervangt alle eerdere versies.

*Alle clausules hierin zijn van toepassing op toekomstige wijzigingen of aanpassingen.
Neem voor aanvullende technische informatie contact op met onze klantenservice of onze technische afdeling.*