

Stappenplan

Teroson

Terokal 9225 & 9225 SF



Reinig het te lijmen onderdeel, daarna goed ontvetten met Teroson reiniger FL.

Boor een klein gaatje aan het einde van de scheur. Schuur een verloop volgens onderstaande afbeelding met behulp van een bandschuurmachine



Schuur de reparatieplek met P80/P150, bewerk zo ook de binnenzijde van het kunststofonderdeel.

Ontvet het geschuurde deel met Teroson reiniger FL, maak de plek zorgvuldig droog. Breng een dun laagje kunststofprimer Terokal 150 aan en laat dit minimaal 10 min. drogen, **niet geforceerd drogen**.

Breng Terokal 9225 SF (indien een langere open tijd gewenst is, gebruik dan Terokal 9225) eerst aan de binnenzijde aan. Plaats ter versteviging een nylon verstevigingsmatje of/en een stalen plaatje, laat dit minimaal 5 minuten drogen.

Breng de lijm aan de buitenzijde aan, (indien een langere open tijd gewenst is, gebruik dan Terokal 9225), verwarm het geheel met bijv. infrarood, 5 minuten max. 60 à 70°C.

Nadat het deel goed afgekoeld is, schuren met P150 en fijner naschuren, opnieuw ontvetten met Teroson reiniger FL. Om eventueel af te werken, gebruik Teroson Plastic Repair Filler, droogtijd 10 minuten, daarna schuren met P240-P400.

In geval van schade aan een kunststofdeel in de vorm van krassen, waarbij niet gelijmd wordt en uitsluitend de Teroson Plastic Repair Filler wordt toegepast, dan eerst de kunststofprimer Terokal 150 aanbrengen.

Voor het aanbrengen van de Teroson Plastic Repair Filler eerst een dunne laag kunststofprimer Terokal 150 aanbrengen.

Teroson



Terokal 9225 & 9225 SF

KUNSTSTOFREPARATIE

Product:	Terokal 9225 - 2x 25 ml	267081
	Terokal 9225 - 250 ml	881837
	Terokal 9225 SF - 2x 25 ml	882088

Toepassing: Kunststofreparatie voor bumpers, spoilers, sierlijsten, enz.

Eigenschap: Zeer goede hechting in combinatie met kunststofprimer Terokal 150 op bijna alle soorten kunststof.

Benodigdheden:

- Teromix pistool - 2 x 25ml (150035)
- Teroson reiniger FL - 1 ltr. (92679)
- kunststofprimer Terokal 150 - 150 ml (267078)
- glasvezelmat - 1 mtr. (908383)
- Teroson Plastic Repair Filler - 560 ml (882485)
- Teromix mengspuitmond - 12 stuks (142242)
- Teroson verstevigingsstrips - 25 stuks (211703)

Belangrijk: Terokal 9225 & 9225 SF altijd geforceerd drogen (5 min. 60 à 70°C) om aftekening achteraf te voorkomen.
Terokal 9225: open tijd 10 minuten.
Terokal 9225 SF: open tijd 2 minuten.

**Henkel**

Adhesive Technologies
Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 16 - BE-1080 Brussel
Tel. +32 2 421 25 55
Fax +32 2 421 25 99
www.loctite.be
technologies.benelux@henkel.com

Adhesive Technologies
Henkel Nederland B.V.
Postbus 2100
NL-3430 CM Nieuwegein
Brugwal 11
NL-3432 NZ Nieuwegein
Tel. +31 30 607 38 50
Fax +31 30 607 38 51
www.loctite.nl

Teroson

Indien u nog meer productinformatie over dit product wenst, gelieve de Technical Data Sheet (TDS) te raadplegen.