



Ultrafill 2

Een 1-component primer spuitbus met een zeer goede hechting. Beschikbaar in 6 kleuren. Snelle droging, uitstekende vul- en schuureigenschappen



Eigenschappen & Voordelen

- 1-component product – hoeft niet gemengd te worden
- BS EN ISO 9227 getest – zoutsproeitesten - uitstekende corrosiebestendigheid
- Verbeterde anti-indikkingseigenschappen - verbeterde verspreiding/vermenging van het product
- Hoog vaste stofgehalte – vult snel en bespaart materiaal
- Uitstekende laagdiktes – goede vuleigenschappen
- Zeer flexibel – compatibel met kunststof en metalen componenten
- Compatibel met alle standaard autolakken
- Goede hechting op alle oppervlakken
- Sneldrogend 15~20 minuten – bespaart tijd
- Bestand tegen het gebruik van panel wipes/doekjes – gemakkelijke voorbereiding

P/N	Product	S/C	Verpakking
86071	Ultrafill 2 Zwart	UFL2-BLK	500 ml spuitbus
86072	Ultrafill 2 Grijs	UFL2-G	500 ml spuitbus
86073	Ultrafill 2 Wit	UFL2-W	500 ml spuitbus
86152	Ultrafill 2 Rood	UFL2-RD	500 ml spuitbus
86153	Ultrafill 2 Blauw	UFL2-BL	500 ml spuitbus
86154	Ultrafill 2 Geel	UFL2-YE	500 ml spuitbus

Toepassing

Ultrafill 2 werd getest volgens BS EN ISO 9227 – zoutsproeibestendigheid gedurende 7 dagen - levert uitstekende resultaten.

Dankzij de uitstekende hechting en flexibiliteit is Ultrafill2 de ideale oplossing voor het opvullen van oppervlakken alvorens het lakken van kunststof of metalen ondergronden. Ideaal voor smart repair zoals beperkte ongevalschade of voor kleine componenten zoals buitenspiegelomhulsels.

Ultrafill 2 kan worden toegepast op vele oppervlakken. Volgende opsomming is indicatief en zeker niet volledig: kofferdeksels, motorkappen, vleugels, spatborden, zijpanelen, deuren, A-B-C stijlen, daken, bumpers, zijspiegelomhulsels.

Gebruiksaanwijzing

1. Het te lakken oppervlak dient vlak geschuurd te worden met P180 of P240
2. Reinig het te herstellen oppervlak met KENT Acrysol of met een panel wipe/doekje en laat drogen.
3. Ultrafill 2 spuitbus goed schudden gedurende minimum 2 minuten tot de kogel vrijkomt. Zeker niet de spuitbus tegen een hard oppervlak slaan om te mengen. Het is een houder onder druk en dit zou schade kunnen veroorzaken.



Bijkomende info – Gebruiksaanwijzing

Aanbrengen van het product

1. Houd de Ultrafill 2 spuitbus ongeveer 15 tot 20 cm verwijderd van het oppervlak.
2. Breng met vaste hand de eerste laag aan. Breng volledige maar niet te dikke lagen aan.
3. Laat 1 tot 2 minuten tussen de lagen zodat het product kan verdampen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
4. Spuitbus schudden tussen de lagen. De tweede laag kan dikker worden aangebracht. Bouw op in verschillende stappen. Opgelet: snelle droogtijd van het product: bij het aanbrengen van een te dikke laag kan het product moeilijk verdampen, hetgeen problemen kan veroorzaken bij de lakafwerking achteraf
5. Om een snelle afwerking te verkrijgen is het noodzakelijk 3-4 dunnere lagen i.p.v. 1-2 dikke lagen aan te brengen. Dikke lagen zullen het oplosmiddel insluiten en de drogingstijd aanzienlijk vertragen. In de meeste gevallen zijn 3 lagen voor een basisoppervlak voldoende. Het is aanbevolen dat de dikte van de laag 100 > 120 micron niet overschrijdt om het beste resultaat en de beste herstellingstijd/afwerking te bereiken.
6. Het is mogelijk om zeer dikke lagen op te bouwen, maar dit is enkel aanbevolen om kleine, plaatselijke zones op te vullen, dit omwille van de langere vereiste droogtijd
7. Het is ook belangrijk de spuitbus na het aanbrengen van een laag om te draaien en even te spuiten om de verstuiwer van de spray schoon te maken.

Droogtijd

1. Droogtijden zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, maar in het algemeen geldt:
 1. Aan de lucht laten drogen: 15 - 20 minuten
 2. Infrarood/ovengebakken: 5 - 10 minuten
2. Indien geen warmtebron of ander uv-type of droogmiddel voorhanden is, kan de droogtijd verminderd worden door lucht over het geverfde oppervlak te laten gaan.
3. Dikkere lagen of snel na elkaar aangebrachte lagen nemen ongeveer 30 tot 45 min. in beslag nemen om volledig te drogen.

Schuren

1. Schuren ter voorbereiding van het aanbrengen van de definitieve kleurlaag kan ofwel met droog papier of met nat en droog papier (P320 of fijner) worden toegepast.
2. Gebruik na het schuren KENT Acrysol of panel wipes/doekjes om het oppervlak te reinigen en te ontvetten ter voorbereiding van de eindlak.

Vanwege het hoge vaste stofgehalte dient het product grondig te worden geschud om de knikkers los te maken, meng de inhoud vóór het spuiten.

Indien een dikke/zware laag vereist is, wordt deze het best bereikt door het opbouwen van meerdere lagen van een gelijke dikte in tegenstelling tot minder maar dikkere lagen. Laat de lagen drogen vooraleer een nieuwe laag aan te brengen, dit laat het oplosmiddel toe uit het product te verdampen zodat dit niet komt vast te zitten tussen de verschillende lagen.



Technische Informatie

Basis:	Acryl	VOS:	Grijs 654 g/l
Consistentie:	Spuitbus		Zwart 654 g/l
Kleur:	Verschillende kleuren		Wit 654 g/l
Levensduur:	24 maanden		Rood 667 g/l
Douanecode:	3208 2090		Blauw 670 g/l
			Geel 667 g/l

Levensduur bus:	N.V.T.
Mengverhouding:	N.V.T.
Verdunner/oplosmiddel:	N.V.T.
Toepassingsafstand:	15 - 20 cm
Droogtijd	15 - 20 min. (20°C/50%RH)
Droge laagdikte:	30 - 40 micron per laag, streven naar 80 micron met 2 lagen
Dekking:	1 m ² per bus, afhankelijk van de laagdikte
Aantal lagen:	3 - 4 dunne lagen
Droogtijd tussen de lagen:	~ 1 - 2 min.
Nat op nat:	Nee
Zoutsproei-test:	BS EN ISO 9227 - 7 dagen
Gebruikstemp.:	+5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid:	Tot +70°C
Soortelijk gewicht:	Wit – 0.822 g/ml Grijs – 0.814 g/ml Zwart – 0.814 g/ml Rood – 0.810 g/ml Blauw – 0.806 g/ml Geel – 0.810 g/ml
Vaste stofgehalte:	17-19% afhankelijk van de kleur



MSDS beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze informatie.
KENT Belux sprl/bvba en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01